

MR

Formulados para la instalación de concreto arquitectónico, revestimientos pétreos y porcelanatos de grandes dimensiones, sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería.



Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 30 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad :** 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación:** tipo C2, según norma UNE 12004.

Dosificación de agua

Agregar 230 – 250 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación

Mínimo 5 mm.
Máximo 15 mm.

A. Vencimiento

8 meses, desde su elaboración.

Rendimiento

1,9 – 2,1 kg/m², por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Formulado para la instalación **sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería, como también sobre pisos.** Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, deslizamiento reducido.



Preparación de la Base

1 La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

2 Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.

3 Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl