

Cerámico Gold +

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos hasta 60 x 60 cm., sobre pisos rígidos.



Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 15 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad:** 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación:** tipo C1S1, según norma UNE 12004.

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos **sobre pisos rígidos**. Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, fácil preparación, deslizamiento reducido.



Pisos
(hasta 60x60 cm)



Espesores normales
(hasta 15 mm)



Interior y
Exterior

Dosificación de agua

Agregar 230 – 250 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación

Mínimo 5 mm.
Máximo 15 mm.

Vencimiento

8 meses, desde su elaboración.

Rendimiento

1,7 – 1,9 kg/m², por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Preparación de la Base

1 La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

2 Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.

3 Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl