Cerámico Gold +

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos hasta 60 x 60 cm., sobre pisos y muros rígidos.

Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 15 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad:** 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación:** tipo C1S1, según norma UNE 12004.

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos **sobre pisos y muros rígidos**. Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, fácil preparación, deslizamiento reducido.



Dosificación de agua
Agregar 230 – 250 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación
Mínimo 5 mm.
Máximo 15 mm.

Vencimiento
8 meses, desde su elaboración.

Rendimiento
1,7 – 1,9 kg/m2, por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Preparación de la Base

1. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.
2. Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.
3. Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl

*Almacenar saco en un lugar seco, idealmente sobre pallet.