

# M-10



Mortero para maquillaje NatStone M-10 es un mortero predosificado basado en cemento con áridos seleccionados, aditivos específicos, especialmente formulado para realizar maquillaje y afinados en muros de hormigón, disimulando imperfecciones. Este producto puede ser aplicado en espesores de 2 mm hasta los 10 mm.

- **Densidad mezcla:** 1,75 a 1,8 Kg/L.
- **Aspecto:** Polvo granulado de color gris.
- **Tº y Humedad de almacenamiento:** 20°C y 75% H.R.
- **Duración:** 8 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Consumo:** 14-15 litros (aprox. 1,6 a 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm espesor).
- **Envase:** saco de 25 kilos.

## Propiedades

NatStone M-10 viene listo para ser usado, solo mezclando con agua. Fácil mezclado, consistencia ideal para aplicar en muros de hormigón para llenar poros e imperfecciones menores.

### Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos NatStone® en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura min. de 5°C y max. 20°C.

### Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales, salvo lo indicado de los puntos anteriores.
- Días de calor y viento, proteger área de trabajo con malla raschel.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No ingerir.
- No eliminar restos de NatStone M-10 por el alcantarillado público.

## Preparación de la superficie

El sustrato debe encontrarse limpio, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia. En caso de tener este tipo de contaminantes remover mecánicamente. La superficie además debe encontrarse húmeda saturada superficialmente seca. Se recomienda la aplicación no sea expuesta directamente sobre sol o fuerte viento. Proteger el área de trabajo con alguna malla.

## Preparación de M-10

- 1 Agregar 4,5 a 5,0 litros de agua por cada saco de NatStone M-10
- 2 Agitar con revolvedor mecánico o betonera hasta obtener una mezcla homogénea.
- 3 Aplicar el maquillaje con llana metálica o en algunos casos espátula, se puede ajustar la viscosidad dependiendo del gusto del aplicador, siempre y cuando se respete la dosis de agua.

## Precauciones posteriores

El tiempo de secado variará según las condiciones ambientales, este no superará las 24 hrs dependiendo del espesor.

Se deberá curar el producto por lo menos 7 días.

## Campo de aplicación



Maquillar  
imperfecciones de  
muros



Aplicación de hasta  
10 mm



Reduce costos  
de pastas retape



Interior y  
Exterior