

Cerámico Gold + Grueso

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos de mediana y alta absorción. Gracias a su alta granulometría, este producto es capaz de soportar revestimientos cerámicos de diversos tamaños, desde 40x40 cm hasta 60x120 cm.



Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo gris con áridos gruesos.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 15 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad :** 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación:** tipo C1S1, según norma UNE 12004.

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos, **sobre superficies rígidas como pisos y muros de hormigón**. Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, fácil preparación, deslizamiento reducido.



Pisos
(hasta 60x120 cm)



Muros Rígidos
(hasta 60x60 cm)



Altos Espesores
(hasta 30 mm)



Interior y
Exterior

Dosificación de agua

Agregar 210 – 230 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación

Mínimo 6 mm.
Máximo 30 mm.

Vencimiento

8 meses, desde su elaboración.

Rendimiento

1,5 – 1,7 kg/m², por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Preparación de la Base

1 La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

2 Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.

3 Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl